

Technisches Datenblatt

Produkt: Polystyrol-Granulat, schlagfest
 Farbe: tiefschwarz
 Perco-Type: **PONACOM 5560**

Technische Daten: EN 29000

Eigenschaften	Werte	Einheit	Testmethode
SCHMELZINDEX 200°C / 5 kg	5 - 8	g / 10 min	EN ISO 1133
DICHTE bei 23°C	1,05	g / cm ³	EN ISO 1183
IZOD-KERBSCHLAGZÄHIGKEIT + 23°C	8	KJ / m ²	EN ISO 180/1
KERBSCHLAGZÄHIGKEIT 23°C / Charpy	6 - 7	KJ / m ²	EN ISO 179-1/1eA
WASSERAUFNAHME Sättigung in Wasser / + 23°C	< 0,1	%	EN ISO 62
MASSETEMPERATUR	180 - 240	°C	./.