

## Technisches Datenblatt

Produkt: ABS-Granulat, mittelfließend  
 Farbe: Industrieschwarz  
 Perco-Type: **PONACOM 7315**

Technische Daten: EN 29000

<b>Eigenschaften</b>	<b>Werte</b>	<b>Einheit</b>	<b>Testmethode</b>
SCHMELZINDEX 220°C / 10 kg	<b>14 - 16</b>	g / 10 min	EN ISO 1133
DICHTE bei 23°C	<b>1,06</b>	g / cm <sup>3</sup>	EN ISO 1183
IZOD-KERBSCHLAGZÄHIGKEIT + 23°C	<b>10 - 13</b>	KJ / m <sup>2</sup>	EN ISO 180/1
KERBSCHLAGZÄHIGKEIT 23°C / Charpy	<b>9 - 11</b>	KJ / m <sup>2</sup>	EN ISO 179-1/1eA
WASSERAUFNAHME Sättigung in Wasser / + 23°C	<b>1,6</b>	%	EN ISO 62
VORTROCKNUNG Temperatur / Zeit	<b>80 /2-4</b>	°C / h	./.
MASSETEMPERATUR	<b>210 - 240</b>	°C	./.
ZUG E-MODUL	<b>2400</b>	MPa	EN ISO 527-2
VICAT-ERWEICHUNG Temperatur VST/B/50	<b>95</b>	°C	EN ISO 306