

Produkt: ABS-Compound Granulat, schlagfest
 Farbe: anthrazit
 Type: **PONACOM 7920**

Anwendungen : Schlagfeste Type für Spritzguß und Extrusionsanwendungen.
 Schlierenfreie Oberfläche für Sichtteile mit breitem Anwendungsbereich
 wie z.B. Gehäuseteile, Halterungen, Spulen, Profile.

Eigenschaften	Werte	Einheit	Testmethode
SCHMELZINDEX 220°C / 10 kg	18 - 22	g / 10 min	EN ISO 1133
DICHTE / + 23°C	1,06	g / cm ³	EN ISO 1183
IZOD-KERBSCHLAG + 23°C	10 - 13	KJ / m ²	EN ISO 180/1
Charpy-KERBSCHLAG + 23°C	9 - 11	KJ / m ²	EN ISO 179-1/1eA
WASSERAUFNAHME Sättigung in Wasser / + 23°C	1,6	%	EN ISO 62
VORTROCKNUNG Temperatur / Zeit	80 / 2-4	°C / h	./.
MASSETEMPERATUR	210 - 240	°C	./.
ZUG E-MODUL	2400	MPa	EN ISO 527-2
VICAT-ERWEICHUNG Temperatur VST/B/50	95	°C	EN ISO 306

Die hierin enthaltenen Daten und Informationen sind typische Durchschnittswerte, basierend auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und unserer Erfahrung und stellen keine Verkaufsspezifikationen dar. Keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie der Produktleistung wird durch dieses Dokument erstellt. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, unsere Produkte zu kontrollieren und zu testen, um die Eignung für die Anwendung des Käufers zu bestimmen.

Dokumente : Reach, ROHS, Werksprüfzeugnis
Verpackung: Silo, Oktabins, Big Bags, Sackware
Zertifizierung: ISO 9001, EMAS