

Technisches Datenblatt

Produkt: ABS-Granulat, leichtfließend
 Farbe: grau
 Perco-Type: **PONACOM 7920**

Technische Daten: EN 29000

Eigenschaften	Werte	Einheit	Testmethode
SCHMELZINDEX 220°C / 10 kg	18 - 22	g / 10 min	EN ISO 1133
DICHTE bei 23°C	1,1	g / cm ³	EN ISO 1183
IZOD-KERBSCHLAGZÄHIGKEIT + 23°C	10 - 13	KJ / m ²	EN ISO 180/1
KERBSCHLAGZÄHIGKEIT 23°C / Charpy	9 - 11	KJ / m ²	EN ISO 179-1/1eA
WASSERAUFNAHME Sättigung in Wasser / + 23°C	1,6	%	EN ISO 62
VORTROCKNUNG Temperatur / Zeit	80 /2-4	°C / h	./.
MASSETEMPERATUR	210 - 240	°C	./.
ZUG E-MODUL	2300	MPa	EN ISO 527-2
VICAT-ERWEICHUNG Temperatur VST/B/50	95	°C	EN ISO 306