

Sammeldatenblatt



PONACOM ABS Industriecompounds

Produkt	Produktbeschreibung	Dichte	Schmelzindex (220°C - 10 kg)	Zug-E-Modul	Kerbschlagzähigkeit Charpy + 23°C	Kerbschlagzähigkeit Izod + 23°C	Vicat B
		EN ISO 1183 g/cm ³	EN ISO 1133 g/10 min	EN ISO 527-2 Mpa	EN ISO 179-1/1eA kJ/m ²	EN ISO 180/1 kJ/m ²	EN ISO 306 °C
PONACOM 7315 industrieschwarz	mittelfließend	1,06	14 - 16	2400	9 - 11	10 - 13	95
PONACOM 7310-12 industrieschwarz	verbessert schlagfest	1,06	9 - 13	2200	11 - 13	12 - 15	92
PONACOM 7410 schwarz	standard	1,06	9 - 13	2400	9 - 11	10 - 13	95
PONACOM 7410-12 schwarz	verbessert schlagfest	1,06	9 - 13	2200	11 - 13	12 - 15	92
PONACOM 7420 schwarz	leichtfließend	1,06	18 - 22	2400	9 - 11	10 - 13	95
PONACOM 7510 tiefschwarz	standard	1,06	9 - 13	2400	9 - 11	10 - 13	95
PONACOM 7515 tiefschwarz	mittelfließend	1,06	14 - 16	2400	9 - 11	10 - 13	95
PONACOM 7520 tiefschwarz	leichtfließend	1,06	18 - 22	2400	9 - 11	10 - 13	95
PONACOM 7920 grau	leichtfließend	1,1	18 - 22	2300	9 - 11	10 - 15	95

Bei dieser Liste handelt es sich um eine Auswahl der Gesamtypenreihe. Geben Sie uns Ihre Anforderung. Wir stellen Ihnen unser Angebot.