

Sammeldatenblatt

PONACOM PE Industriecompounds

Produkt	Produktbeschreibung	Compound Dichte EN ISO 1183 g/cm ³	Schmelzindex (190°C - 2,16 kg) EN ISO 1133 g/10 min	Schmelzindex (190°C - 5 kg) EN ISO 1133 g/10 min	Schmelzindex (190°C - 21,6 kg) EN ISO 1133 g/10 min	Shore-Härte D EN ISO 868	Rußgehalt in Anlehnung an ISO 6964 %
PONACOM 4406 schwarz	HDPE / Rohrcompound	0,952 - 0,954	0,15-0,25	0,45 - 0,68	8 - 12	56 - 60	> 2,0
PONACOM 4403 schwarz	HDPE / Extrusion	0,952 - 0,954	-	0,25 - 0,4	6 - 9	56 - 60	> 1,5
PONACOM 4405 schwarz	HDPE / Extrusion	0,952 - 0,954	0,15 - 0,25	0,45 - 0,68	8 - 12	56 - 60	> 1,5
PONACOM 4407 schwarz	HDPE / Extrusion	0,952 - 0,954	0,2 - 0,3	0,6 - 0,8	12 - 18	56 - 60	> 1,5
PONACOM 4410-2 schwarz	HDPE / Extrusion	0,952 - 0,954	0,2 - 0,4	0,8 - 1,2	18 - 24	56 - 60	> 1,5
PONACOM 4420 schwarz	HDPE / Extrusion	0,952 - 0,954	0,5 - 0,7	1,8 - 2,2	30 - 40	56 - 60	> 1,5
PONACOM 4428 schwarz	HDPE / Extrusion	0,952 - 0,954	0,6 - 0,8	2,8 - 3,2	40 - 55	56 - 60	> 1,5
PONACOM 4470 schwarz	HDPE / Extrusion	0,952 - 0,954	2 - 2,5	6 - 8	-	56 - 60	> 1,5
PONACOM 8420 schwarz	HDPE / Spritzguss	0,958 - 0,962	5 - 7	20 - 25	-	62 - 65	> 1

Bei dieser Liste handelt es sich um eine Auswahl der Gesamttypenreihe. Geben Sie uns Ihre Anforderung. Wir stellen Ihnen unser Angebot.