

Sammeldatenblatt



PONACOM PS Industriecompounds

Produkt	Produktbeschreibung	Dichte	Schmelzindex (200°C - 5 kg)	Kerbschlagzähigkeit Charpy + 23°C	Kerbschlagzähigkeit Izod + 23°C	Verarbeitungstemp. ./. °C
		EN ISO 1183 g/cm ³	EN ISO 1133 g/10 min	EN ISO 179-1/1eA kJ/m ²	EN ISO 180/1 kJ/m ²	
PONACOM 5360 industrieschwarz	mittelschlagfest - Spritzguss / Extrusion	1,05	5 - 8	6 - 7	8	180 - 240
PONACOM 5370 industrieschwarz	schlagfest - Spritzguss / Extrusion	1,05	5 - 8	7 - 8	9	180 - 240
PONACOM 5380 industrieschwarz	hochschlagfest - Spritzguss / Extrusion	1,05	5 - 8	8 - 9	10	180 - 240
PONACOM 5470 schwarz	schlagfest - Spritzguss / Extrusion	1,05	5 - 8	7 - 8	9	180 - 240
PONACOM 5480 schwarz	hochschlagfest - Spritzguss / Extrusion	1,05	5 - 8	8 - 9	10	180 - 240
PONACOM 5560 tiefschwarz	mittelschlagfest - Spritzguss / Extrusion	1,05	5 - 8	6 - 7	8	180 - 240
PONACOM 5570 tiefschwarz	schlagfest - Spritzguss / Extrusion	1,05	5 - 8	7 - 8	9	180 - 240
PONACOM 5570-10 tiefschwarz	schlagfest - Spritzguss	1,05	8 - 12	7 - 8	9	180 - 240

Bei dieser Liste handelt es sich um eine Auswahl der Gesamttypenreihe. Geben Sie uns Ihre Anforderung. Wir stellen Ihnen unser Angebot.